

Malag Innenpaste MIX

Produkt-Information



Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Malag Innenpaste MIX ist eine Premium – Dispersionsfarbe für Wände und Decken im Innenbereich. Geeignet für mineralische Untergründe, sowie Bauplatten und Altanstriche auf Dispersionsbasis. Dieses Produkt setzt neue Maßstäbe in der Wohnraumgestaltung.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">- einfach zu verarbeiten- sehr hohes Deckvermögen- hoch abriebfest- raumluftschonend- wasserdampfdurchlässig- atmungsaktiv
Kenndaten nach EN 13300:	Nassabriebklasse 2 Deckkraftklasse 1, bei einer Ergiebigkeit von 10 m ² / l Glanzgrad: matt Maximale Korngröße: fein (<100µ)
Inhaltsstoffe:	Bindemittel (Kunststoff-Dispersion) auf Reinacrylat-Basis, Pigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benz-/Methyl-/Chlormethyl-Isothiazolinon).
Farbton:	verschiedene
Spezifikation:	Spez. Gewicht: 1,14 – 1,42 g/cm ³ Viskosität: 20.000 - 40.000 Spindel 6 10 RPM pH-Wert: 8,5 – 9,5
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig. Verdünnte Farbe unbedingt verarbeiten.
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 75g/l (2007)/30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C verarbeiten.
Geeignete Untergründe:	Mineralische Untergründe wie z.B. Mauerwerk, Beton, Putz, sowie Bauplatten und Altanstrichen auf Dispersionsbasis.
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Teile sowie alte Öl- und Lackanstriche restlos entfernen. Leimfarben und k Reidende Untergründe abwaschen bzw. abbürsten. Sandende und saugende Untergründe mit

	Grundierung verfestigen. Neue Putze müssen mindestens 4 Wochen durchtrocknen, danach mit Grundierung vorbehandelt werden.
Auftragsverfahren:	Streichen, Rollen oder Spritzen Airless:
Spritzen Airless:	Spritzwinkel: 50°C Düse: 0,53 – 0,63 mm Druck: 150 bar Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.
Verdünnung:	Voranstrich unverdünnt bzw. max. mit 10% Wasser verdünnt verarbeiten. Deckanstrich unverdünnt.
Trockenzeit:	Oberflächentrocken: nach ca. 4 – 6 Std. Überstreichbar: nach ca. 8 Std.
Verarbeitung:	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Farbe ist streichfähig eingestellt. Gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.
Ergiebigkeit:	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 10 m ² /l pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln.

Besondere Hinweise

Bei Airless- Verarbeitung Farbe gut aufrühren und sieben.

Sicherheitsratschläge

Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080 120 entsorgen. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf
 Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860
 Erstellt: Februar 2014