

ULZ Innendispersion

Produkt-Information



Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Die Malag Innenpaste ist eine neuentwickelte Innendispersion mit einer speziellen Rezeptur auf besonders umweltschonender Basis. Sie ist für alle Wohnbereiche ausgezeichnet geeignet. Die Malag Innenpaste ist frei von Lösungsmitteln und schafft eine angenehme Raumatmosphäre für höchste Wohnansprüche.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">- umweltschonend- wasserdampfdurchlässig- atmungsaktiv- besonders Raumlufschonend- lösemittelfrei- abtönbar- wasserverdünnbar
Kenndaten nach EN 13300:	Nassabriebklasse 3 Glanzgrad: matt Maximale Korngröße: fein (<100µ) Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.
Inhaltsstoffe:	Vinylacetat - Ethylen, weichmacherfrei, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
Farbton:	weiß
Spezifikation:	Spez. Gewicht: 1,62 g/cm ³ Viskosität: 19.500 Spindel 6 10 RPM pH-Wert: 8,50
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig. Verdünnte Farbe unbedingt verarbeiten.
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C verarbeiten.
Geeignete Untergründe:	Putze verschiedener Arten, Gipskarton, Rau- und Glasfasertapeten, Strukturtapeten, Altanstriche auf Dispersionsbasis und Holz usw.

**Untergrund-
vorbereitung:**

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einer Spachtel restlos entfernen. Risse und Löcher mit einer Spachtelmasse ausbessern. Saugende und sandende Untergründe mit dem einem Tiefengrund lösungsmittelfrei vorstreichen. Leimfarben und kreidende Oberflächen vorher abwaschen oder abbürsten. Neuputze mind. drei Wochen trocknen lassen. Nicht zu streichende Flächen abdecken bzw. abkleben.

Auftragsverfahren:

Streichen, Rollen oder Spritzen Airless:

Spritzen Airless:

Spritzwinkel: 50°C
Düse: 0,53 – 0,63 mm
Druck: 150 bar
Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.

Verdünnung:

Voranstrich mit max. mit 5-10% Wasser verdünnt verarbeiten.
Deckanstrich unverdünnt.

Trockenzeit:

Nach ca. 4 – 5 Std. sind die Räume wieder nutzbar bzw. können nochmals überstrichen werden.

Verarbeitung:

Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.

Besondere Hinweise

Bei Airless- Verarbeitung Farbe gut aufrühren und sieben.

Sicherheitsratschläge

Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080103 entsorgen.
ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf
Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860

Erstellt: Februar 2014